

## КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террамикс Мелкозернистый Серый	77130
Террамикс Мелкозернистый Белый	77150

## ОПИСАНИЕ

Террамикс Мелкозернистый – ремонтная смесь на основе цемента, может применяться на внешних и внутренних поверхностях для ремонта основания и получения прочной и гладкой подготовленной поверхности под отделку, обладающей водоотталкивающими свойствами и пригодной для нанесения краски, декоративных покрытий и оклеивания обоями.

Террамикс Мелкозернистый содержит гидравлические и органические связующие, обеспечивающие ему хорошее сцепление с разными типами поверхности.

## СВОЙСТВА

- Штукатурная ремонтная смесь
- Для применения снаружи и внутри зданий
- Для предварительного и финишного выравнивания поверхности
- Толщина нанесения 1-3 мм
- Для нанесения ручным и механизированным способом
- Обладает прекрасной адгезией
- Высокие водоотталкивающие свойства
- Высокая устойчивость к трещинообразованию

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Террамикс Мелкозернистый предназначен для ремонта и выравнивания существенных неровностей поверхности с нанесением слоя толщиной до 3 мм. Террамикс Мелкозернистый используется, для выравнивания и ремонта поверхности стен из блоков и бетона, а также для предварительной подготовки, выравнивания поверхностей перед нанесением системы Спрейпластер, шпатлевок Хэндикоат и Террамикс Гладкий.

Может быть использован в качестве единственного слоя для окончательного выравнивания поверхности под наклейку обоев, нанесения текстурных декоративных покрытий, а также получения поверхности с фактурой мелкого песка под окраску.

05.07.2018



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность основания от осыпающихся частиц, пыли, грязи, жира, масла, краски и иных инородных загрязнений.

Впитывающие и пористые основания перед нанесением Террамикс Мелкозернистого необходимо смочить водой. Пылящие и ослабленные поверхности следует предварительно обработать проникающими грунтовками, например, Тетрагрунт Махі.

Тщательно смешать в течение 3-5 минут, Террамикс Мелкозернистый, добавив рекомендованное количество воды, с использованием миксера или с помощью ручной мешалки. Спустя 5 минут смесь повторно перемешать и использовать по назначению.

При нанесении на сильно пористые адсорбирующие поверхности, а также для наружных работ в районах с суровыми климатическими условиями вместо воды при затворении Террамикс Мелкозернистый рекомендуется использовать раствор Тетрабонд А с водой в пропорции 1:10-1:15.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо выполнить ее очистку биоцидным раствором Тетрастерил, после чего в качестве грунтовки рекомендуется обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Тетрако Антиплесень.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Террамикс Мелкозернистый наносится на стену кельмой и выравнивается стальным шпателем. Для получения идеально гладкой поверхности покрытия, прошедший первоначальное твердение, Террамикс Мелкозернистый затирается с помощью кельмы из плотного полиуретана. Во время затиранья поверхности инструмента необходимо увлажнять водой. Для получения абсолютно гладкой поверхности покрытия удалить с помощью мягкой кисти все отделяющиеся частицы с поверхности высохшего Террамикса.

При механизированном нанесении готовый раствор Террамикс Мелкозернистый нельзя оставлять в оборудовании для его механизированного нанесения без применения более чем на 30 минут.

Внимание! Рекомендуется смачивать поверхность нанесенного материала водой во время первых 48 часов, чтобы обеспечить качественную усадку, а также обеспечивать ее защиту от прямого воздействия солнца и ветра, вызывающих ускоренное высыхание нанесенного материала.

Общие рекомендации:

- Работы по нанесению следует выполнять при температуре от +5 до +35°C и относительной влажности не выше 80%
- Не выполнять работы под прямым солнечным воздействием и при сильном ветре.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При взаимодействии с водой обладает выраженными щелочными свойствами. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Террамикс Мелкозернистый производится в сером цвете и поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев.

Хранить на паллетах в сухих условиях, в отсутствии воздействия влаги, предпочтительно при положительных температурах.

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Готовая ремонтная сухая смесь
Связующие	Гидравлические и органические связующие
Цвет	Серый
Насыпная плотность кг/дм <sup>3</sup>	Около 1450 кг/м <sup>3</sup>
Максимальная крупность зерен наполнителя	0,30 мм
Токсичность	Отсутствует
Количество воды для затворения	0,25-0,27 л/кг сухой смеси (~6,25-6.75 л/25 кг сухой смеси)
Плотность растворной смеси	Около 1750 кг/м <sup>3</sup>
Температура применения	+5 +35 °C
Прочность на сжатие	Не менее 7,5 МПа
Адгезия к бетону (через 28 суток)	Не менее 1,0 МПа
Процент усадки	Не более 0,15 %
Время использования приготовленного ремонтного раствора	Не более 2-х часов
Температура эксплуатации	-50 +70 C°
Расход	Около 1,6 кг/м <sup>2</sup> /мм толщины
Срок хранения	12 месяцев в сухих условиях на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Многослойные бумажные мешки по 25 кг



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 921 22 37,  
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 411 392,  
sales@terraco.ru