

ОПИСАНИЕ

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Террабонд SP (Terrabond SP)	68123
-----------------------------	-------

Террабонд SP - это наполненная мелкой фракцией песка пигментированная грунтовка на акриловой основе, обладающая превосходным сцеплением с плотными, плохо впитывающими основаниями, такими как неоштукатуренный бетон, силикатный микробетон, OSB, ЦСП и проч. Благодаря своему составу, Террабонд SP имеет превосходное сцепление с очень гладкими и слабо впитывающими поверхностями а присутствие в составе материала мелкофракционного наполнителя, увеличивает дополнительно сцепление материалов покрытия с огрунтованным основанием.

СВОЙСТВА

- Пригоден для наружных и внутренних работ.
- На водной основе, не содержит органических растворителей, экологически безопасен.
- Придает шероховатость гладким поверхностям.
- Обеспечивает высокую адгезию штукатурных составов и покрытий.
- Связывает пыль, снижает вероятность выхода высолов на поверхность основания.
- Выравнивает цвет обрабатываемой поверхности, может колероваться в различные оттенки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Террабонд SP предназначен, прежде всего для грунтования гладких слабо впитывающих оснований из монолитного и сборного видов железобетона, и микробетона перед нанесением цементных и гипсовых штукатурок, плиточных клеев и ремонтных составов. Использование грунтовки Террабонд SP придает им шероховатость. Дополнительное зазубривание, устройство насечек или иные доступным способы необязательны. Террабонд SP может быть использован для обеспечения адгезии по таким основаниям как OSB и ЦСП- плиты, старые плиточные и окрасочные покрытия, а также использоваться по обычным впитывающим основаниям в качестве проникающей грунтовки. Бетонные основания перед грунтованием должны быть выдержаны 28 дней и иметь влажность не более 4%. Поверхности не подлежащие грунтованию должны быть защищены мялярной лентой или полиэтиленовой пленкой.

14.04.2018



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Перед применением грунтовку рекомендуется тщательно перемешать до образования однородной массы. Террабонд SP наносится одним слоем валиком, кистью или щеткой равномерным слоем.

Нанесение штукатурок и других составов по огрунтованной поверхности рекомендуется выполнять не ранее чем через 16 часов.

Для обеспечения наилучшей адгезии с огрунтованной поверхностью, рекомендуется выполнять нанесение штукатурных и других составов не позднее 3-х дней после применения грунтовки.

Нанесение грунтовки Террабонд SP рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 80% и при температурах основания и окружающей среды +5- +30°C после окончания работ следует вымыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение продукта	Грунтовочный состав бетоноконтакт для плохо впитывающих поверхностей
Применение	Для наружного и внутреннего применения
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров с пигментами и минеральным кварцевым и доломитовым наполните
Сухой остаток	46,1-48,1%
Вязкость при 23оС	500 срs
рН	8,0-8,5
Цвет материала	Изначально – белый, может колероваться
Цвет после высыхания	Сохраняет первоначальный цвет
Адгезия к бетону	Не менее 1,0 МПа
Температура нанесения	Выше +5 - +35°С
Расход	0,40-0,6 кг /м2 при однократном нанесении – в зависимости от впитывающей способности основания
Температура транспортировки	при положительных температурах
Условия хранения	+5 - +30°С, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Срок хранения	18 месяцев в на поддонах в оригинальной упаковке
Упаковка	Пластиковые емкости по 5, 10, 20 кг,