

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Максишилд (Maxishield)	61216
------------------------	-------

ОПИСАНИЕ

Maxishield - фасадная краска на акриловом связующем, для высококачественной окраски как гладких, так и текстурных поверхностей. Максишилд образует матовую бархатистую поверхность, обладает высокой укрывающей способностью, высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими его использовать для решения разнообразных общестроительных задач.

СВОЙСТВА

- Связующее на основе 100% акриловых полимеров
- Позволяет получить качественную матовую, равномерно окрашенную поверхность
- Хорошая способность к диффузии водяного пара
- Высокая устойчивость в прониканию углекислого газа, обеспечивающая защиту бетона от коррозии
- Образует гибкую пленку, устойчивую к воздействию атмосферных факторов
- Легкость и простота нанесения, высокая укрывистость
- Экологически безопасен, на водной основе может использоваться внутри помещений
- Почти не имеет запаха
- Используется при устройстве СФТК Террако

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска Maxishield предназначен для высококачественной финишной окраски как новых, так и старых, как внешних, так и внутренних поверхностей. Идеален для окраски как декоративных текстурных покрытий, так и гладко оштатлеванных поверхностей, образует матовое окрасочное покрытие, совмещающее высокую укрывистость, прекрасный внешний вид и хорошие технические характеристики. Благодаря устойчивости к прониканию углекислоты применяется для окраски и надежной защиты бетонных оснований.

Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными любыми матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность. Maxishield не токсичен и экологически безопасен, без ограничений может быть использован для окраски внутри помещений.

Максишилд не применим для окраски поверхностей, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями.

Рекомендован для защиты минеральных декоративных штукатурок при устройстве системам фасадного утепления Террако (СФТК) с пенополистирольным утеплителем.

14.06.2022



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение краски Maxishield должны быть защищены малярной лентой.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть предварительно отремонтированы.

Старые штукатурные и малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно промыть водой и высушить.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности предварительно обрабатываются грунтовками, проникающего действия, например, Террагрунт Макси или раствором, приготовленным на основе грунтовки-концентрат Террабонд-А. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо предварительно выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Terragrund Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды (не более 5%). Для нанесения Maxishield можно использовать валики, кисти или специальное распылительное оборудование.

Для получения равномерно окрашенной поверхности рекомендуется избегать образования “сухих краев”, процесс нанесения должен быть непрерывным обеспечивающим последовательное нанесение краски.

Максигилд рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 70-80% и температурах основания и окружающей среды +5- +30оС. Не допускается нанесение Maxishield при температуре воздуха и основания ниже +5С, а также под прямым воздействием солнца или сильного ветра.

Окраску рекомендуется производить в 2 слоя, с интервалом между нанесением слоев не менее 3 часов. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет 4-6 часов. Время высыхания может увеличиваться при выполнении работ в условиях высокой влажности и пониженных температур.

Расход Maxishield по гладким поверхностям составляет 0,19-0,22 л (0,3-0,35 кг)/м². Расход возрастает при окраске текстурированных поверхностей.

После работы инструменты вымыть водой.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать краску Maxishield, относящуюся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета, рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства , указанных на упаковке.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Maxishield выпускается в пластиковых ведрах по 0,5л, 3,5 л, 8л и 15 л. Хранить материал следует в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, при температурах +5+35оС.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Фасадная дисперсионная краска на акриловой основе.
Внешний вид покрытия	Равномерное гладкое матовое покрытие
Пигменты	Устойчивые к неблагоприятным погодным условиям и UV-излучению
Цвет	Белый, колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, при необходимости допускается добавление воды до 5% (до 10% - при нанесении первого слоя)
Добавки	Бактерицидные, антикоррозийные
Морозостойкость	F 100
Токсичность	Не токсично, экологически безопасно, на водной основе
Нанесение	Валик, предпочтительно с низким ворсом, кисти, распылитель
Расход	0,19-0,22 л (0,3-0,35 кг)/м ² . Расход возрастает при окраске текстурированных поверхностей.
Время высыхания (при 20±2°С)	Около 4-6 часов
Рекомендованные температуры нанесения	+5-+30оС
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствие прямого солнечного воздействия и источников нагрева
Упаковка	Пластмассовые ведра по 0.5л, 3.5л, 8л и 15 л
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru