

КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Терралюкс (Terralux)

ОПИСАНИЕ

Terralux – высококачественная акриловая краска премиального уровня. Для сухих и влажных помещений, на акриловом связующем. Подходит для нанесения на большинство минеральных оснований. Terralux образует матовую поверхность, обладающую высокой устойчивостью к истиранию, обладает высокой укрывающей способностью при невысоком расходе.

СВОЙСТВА

- Связующее на основе акриловых сополимеров
- Матовое, прочное покрытие стойкое к мытью (1й класс влажного истирания)
- Легкость и простота нанесения, высокая укрывистость при пониженном расходе
- Для использования внутри помещений, а также снаружи
- Тиксотропная (позволяет работать на потолке минимизируя брызги)
- Отлично наносится распылением безвоздушным способом
- Для сухих и влажных помещений
- Для стен и потолков
- Может применяться для окраски текстурных покрытий на акриловой основе.
- Эффективна при нанесении на обои под покраску
- Экологически безопасна, на водной основе

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Terralux универсальная краскам для внутренних и внешних работ, применяется для высококачественной финишной окраски как новых, так и старых минеральных поверхностей из бетона, кирпича, штукатурки, оштатлеванных поверхностей, текстурных покрытий. Оптимальна для окраски поверхностей стен в зоне с высокой проходимостью, для использования в помещениях любого назначения. Допускается наносить на старые поверхности, окрашенными любыми матовыми дисперсионными красками, имеющими достаточную несущую способность.

Terralux не применим для окраски поверхностей, окрашенных масляными красками, красками, на основе мела, лаками, эмалями. Не для постоянного контакта с водой.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все поверхности, на которые не планируется нанесение краску Terralux должны быть защищены.

Основание должно быть ровным, прочным, сухим, очищенным от пыли, известкового налета, высолов и других инородных загрязнений. Все дефекты основания должны быть предварительно отремонтированы с применением ремонтных смесей Terraco и выровнены шпатлевками Handycoat: Interior, AllPurpose, EZ-Skim и пр.

17.07.2022



Старые штукатурные и малярные покрытия на водной основе, с хорошей адгезией к основанию, рекомендуется предварительно промыть водой или мыльным раствором и хорошо высушить.

Свеженанесённые штукатурные покрытия должны полностью просохнуть.

Сильно впитывающие, пылящие и ослабленные поверхности, необходимо обработать проникающей грунтовкой Terragrunt Maxi или раствором, приготовленным на основе грунтовки-концентрат Terrabond A. Грунтование может выполняться с помощью валика, кисти, или с помощью краскопульта.

При поражении поверхности плесенью или грибом, необходимо предварительно выполнить ее очистку биоцидным раствором Террастерил, после чего обработать антигрибковой пигментированной грунтовкой Terragrunt Антиплесень.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед работой материал необходимо тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

При необходимости, довести покрытие до требуемой консистенции добавлением небольшого количества воды. Для нанесения Terralux можно использовать валики, кисти или специальное распылительное оборудование. При нанесении на сильно впитывающие основания Terralux для нанесения первого слоя допускается развести водой до 10%.

Для получения равномерно окрашенной поверхности рекомендуется избегать образования “сухих краев”, процесс нанесения должен быть непрерывным обеспечивающим последовательное нанесение краски. Нанесение краски Terralux рекомендуется выполнять в сухих условиях при относительной влажности не более 50-60% и температурах основания и окружающей среды +5- +30°C. Время полного высыхания нанесенного материала при нормальных условиях составляет около 4-х часов.

Не допускается выполнять работы при температурах выше +35°C и ниже +5°C.

Расход Terralux при однослойном нанесении по гладкой поверхности составляет около 0,12 л/м.кв (0,16 кг/м.кв). Окраску рекомендуется производить в 2 слоя, с интервалом между нанесением слоев 2-4 часа.

Для исключения различий в оттенках материала на отдельно взятой поверхности следует использовать краску Terralux относящуюся к одной партии выпуска.

При дозаказе материала того же цвета, рекомендуется указывать номер партии материала и дату его производства (указываются на упаковке).

После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе рекомендуется соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки.

При попадании раствора в глаза, промыть их большим количеством воды, и, при необходимости, обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Terralux выпускается в пластиковых ведрах по 3,5, 8 и 15 л. Хранить материал следует в чистом сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и вдали от обогревательных приборов, при температурах +5-+35°C.

Нераскрытые ведра могут храниться в течение 18 месяцев. В первую очередь использовать материал с более ранней датой выпуска.

Если планируется хранить краску после разбавления, разбавлять следует только дистиллированной водой

Хранить в месте недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Высококачественная краска на акриловой основе для внутреннего и внешнего применения
Внешний вид покрытия	Равномерное гладкое матовое покрытие
Цвет	Белый, колеруется по цветовой палитре «TERRACO COLOURS»
Разбавление	Готов к применению, при необходимости допускается добавление воды до 10%
Вязкость	Около 10000 cps
Плотность	1,40 кг/дм ³
Нанесение	Валик, предпочтительно с низким ворсом, кисти, распылитель
Расход	0,12 л/м.кв (0,16 кг/м.кв) на слой по гладкой поверхности
Время высыхания (при 20±2°C)	2-4 часа
Рекомендованные температурынанесения	+5-+30°C
Условия хранения	При положительных температурах, в отсутствии прямого солнечного воздействия
Упаковка	Пластмассовые ведра по 3,5, 8 и 15 л
Хранение	18 месяца в заводской нераскрытой упаковке



А Россия, 125212, г. Москва,
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017
Тел.: +7 495 921 22 37,
e-mail: info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,
ул. Целинная, 15 К,
Тел.: +7 4212 41 05 63,
info.vostok@terraco.ru